



Bornit®-H

a bevált minőség magyarul

bitumenes híg bevonóanyag

GYÁRTJA:

BORNITWERK ASCHENBORN GMBH
D-08056 ZWICKAU,
REICHENBACHER STR. 117
NÉMETORSZÁG
WWW.BORNIT.DE

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:

KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: + 36 1 215-7370
FAX: + 36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRTHU
WWW.KEMIKALRTHU

FORGALMAZZÁK: KEMIKÁL ZRT. TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG:
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: + 36 1 215-0446
FAX: + 36 1 216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: +36 52 471-693
FAX: +36 52 471-714

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT.
VIZSONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA

VEVŐSZOLGÁLAT:
TELEFON: + 36 1 215-0446
FAX: + 36 1 216-1444

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Kenhető és szórható, oldószert tartalmazó bitumenes alapozó. A drezdai Anyagvizsgáló Intézet által DIN 18195/2 szabvány szerint bevizsgált.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nélkülözhetetlen kellősítő anyag forró bitumenes bevonatok előtti alapozáshoz, valamint fedéllemezek és hegeszthető bitumenes vastaglemezek fektetésekor. A BORNIT®-H tapad betonhoz, falazatokhoz, vakolatokhoz és majdnem minden szokásos építőipari alapfelülethez, valamint fémhez is. Expandált és extrudált polisztirolhoz nem alkalmas. Megfelelő kellősítő anyag hidegen bedolgozható bitumenes bevonatok készítésekor is.

ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK

- egyszerűen kezelhető, felhasználásra kész
- univerzálisan alkalmazható, számos felhasználási lehetősége ismert
- jól tapad, gyorsan szárad
- gazdaságos (költségtakarékos), mert kevés eszközre, anyagra és munkára fordításra van szükség
- jól beszívódik az alapfelületbe

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Összetétel:	bitumen és szerves oldószert
Oldószertartalom:	kb. 60%
Szín:	fekete
Szag:	jellemzően benzinszagú
Lobbanáspont:	>30°C
Sűrűség (20°C-on)	0,84-0,88 g/cm ³
Konzisztencia:	kenhető, szórható
Felhordás:	ecset, kefe, szóróberendezés (airless)
Felhasználási hőmérséklet határok:	+5–+30°C
Tűzvesélyességi fokozat:	II.
VOC tartalom	<450 g/l



FELDOLGOZÁS

- Az alap teherbíró (szilárd), száraz, tiszta és zsírmentes legyen. A laza, sérült beton - és vakolatrészeket, valamint a repedéseket és lyukakat előzetesen ki kell javítani.
- A BORNIT®-H ecsettel, bitumenes kefével vagy airless szóróberendezéssel hordható fel az alapra.
- A következő munkafolyamat csak a bevonat teljes kiszáradása után végezhető.
- Normál hőmérsékleten a termék felmelegítést és hígítást nem igényel.
- Beltérben az oldószert párolgása miatt csak intenzív szellőztetés mellett használható. Belső munkálatokhoz elsősorban a hasonló célra szolgáló, de oldószertmentes, vizes bázisú termékek (Bitugél, BORNIT-Bitumen Latex Super UV vízzel hígított oldata) használata javasolható.

Anyagszükséglet: kb. 0,2 liter/m² rétegenként. (Az alap szívóképességétől és struktúrájától függően több, vagy kevesebb is lehet.)

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Az alább közölt információk csak a kereskedelmi állapotú, oldószeres termékre vonatkoznak.



ártalmatlan,

kb. 60% lakkbenzint tartalmaz



környezeti veszély

Lehetséges veszélyek

- R 10** Kevésbé tűzveszélyes
- R 51/53** Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R 65** Lenyelve ártalmatlan, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat
- R 66** Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
- R 67** Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

Biztonsági tanácsok

- S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
- S 16** Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás
- S 23.4** A keletkező füstöt nem szabad belélegezni
- S 29** Csatornába engedni nem szabad
- S 51** Csak jól szellőztetett helyen használható
- S 62** Lenyelés esetén hánytatni tilos; azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.

Védőkesztyű viselése szükséges.

A felhasználásra alkalmatlan maradékok és csomagolóanyagaik veszélyes hulladékként kezelendők.

Hulladék-kód: 08 04 09* (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, kötőanyagok hulladékai)

A göngyölegek újrahasználata csak tiszta, száraz állapotban lehetséges.

Ajánlás: A beszáradt, kikeményedett állapotban az anyagmaradék a 17 03 02 hulladék-kód alá sorolható építési hulladék.

Részletes információk a Biztonsági adatlapban, valamint a www.kemikalrt.hu és a www.bornit.de internet-oldalakon!

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

Tárolás

Eredeti, bontatlan csomagolásban, a tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó előírásoknak megfelelően. Hűvös, fedett helyen, túlzott felmelegedéstől védve.

Felhasználható

A gyártástól számított min. 12 hónapig.

Szállítás

A veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (ADR, stb...) hatálya alá tartozó termék.

Veszélyességi osztály: 3


UN szám: 1993

Megnevezés: gyúlékony, folyékony anyag m.n.n. (Lakkbenzin)

Csomagolási csoport: III.

Csomagolás

Fémkannában 5 és 25 literes egységekben.



BORNIT

Die starke Marke für den Bau

Bornit®-H



a bevált minőség magyarul

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2011 FEBRUÁRJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLTATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket

és aktuális árlistánkat

megtekintheti a

www.kemikalrt.hu

című honlapunkon.