

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

BARRA EMULZIÓ

tapadóhíd, habarcsadalék.

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Vizes diszperziós, akrilát műgyanta bázisú emulzió építőipari felhasználásra.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Barra emulzió alkalmazható tapadóhídként és vízzáróságot, illetve mechanikai tulajdonságokat (flexibilitás, vízzáróság, tapadószilárdság) javító adalékként cementkötésű habarcsok esetében.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Termékjellemzők/Mértékegység	Érték
Halmazállapot	hígan folyó folyadék
Szín	tejfehér
Száranyagtartalom m/m%	22-25
Sűrűség kg/m ³	1010-1100
Kifolyási idő (Ø=4 mm) sec	10 -15.
Bőrösödés	nem bőrösödik
pH	7,5 – 9,0
Száradási idő (20 °C-on) perc	kb. 30
VOC (A/h) g/l	max. 30

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Tapadóhídként, alapozóként

A terméket felhasználás előtt vízzel 1:1 arányban kell hígítani. Az alapozás a zsír, olaj és egyéb szennyeződéstől mentes, ép, megfelelő szilárdságú és korú beton vagy vakolt felületre történik. A felhordás ecset, kefe, henger stb. kéziszerszámok segítségével történhet. A habarcsot az alapozó teljes megszáradása előtt („nedves a nedvesre” technológiával) kell felhordani.

Alkalmazása cementhabarcsok javítására

A Barra emulzió használható cementkötésű habarcsok rugalmasságának, tapadó- és hajlítószilárdságának javítására, illetve a vízzáróság növelésére, a következők szerint:

- az alapbeton vagy habarcsfelület szilárd, tiszta, zsír-, olaj- és pormentes legyen
- javító, kiegyenlítő, vakoló habarcsokhoz a megfelelő minőségű és mennyiségű cementet és homokot szárazon össze kell keverni, keverő víz helyett az adagolási táblázatban jelzett hígítású Barra Emulziót kell használni,
- az egyes rétegeket mindig az előző réteg kiszáradása előtt, „nedveset a nedvesre” módszerrel kell felhordani.
- az alap és a környezet hőmérséklete legalább +5°C legyen. A felhordott habarcsot közvetlen napsütéstől, erős szélről, huzattól óvni kell és a szokásos módon nedvesítve kell utókezelti.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIAIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZÖDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDŰL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

A szerszámok a Barra emulzió száradása előtt vízzel tisztíthatók.

Áttekintő táblázat az adagolásokról

Alkalmazás jellege	Réteg- vastagság. (mm)	Barra emulzió hígítása	Térfogat adagolás cement:homok
Foltozó, tapadó és kiegyenlítő habarcs vakolathoz és bevonathoz	0-10	1:1	1:2 – 1:3
	>10	1:2	1:2 – 1:3
Felület bevonat	0-30	1:3	1:1 – 1:4
	>30	1:4	1:2 – 1:4
Vakolat			
-sima betonon,	5-10	1:1	1:2 – 1:3
-falazaton	10	1:4 – 1:6	1:2
- parafa és hablemezen	5	1:2	1:2

Anyagszükséglet

Tapadóréteggként (alapozás)	kb. 0,1 kg/m ²
Foltozó, tapadó és kiegyenlítő habarcs alapozással együtt:	
-10 mm habarcs vastagság esetén	kb. 1,0 kg/m ²
-20 mm habarcs vastagság esetén	kb. 1,5 kg/m ²
Bevonat 10 mm vastagságonként	0,5-1,0 kg/m ²
Vakolat	
-betonon és falazaton (10mm-es felhordás)	0,3-0,5 kg/m ²
-parafa vagy hab lapon (5mm-es felhordás)	kb. 0,4 kg/m ²

Barra emulzióval készített különböző keverékek tapadószilárdság értékei 28 napos korban

Cement:homok arány	Emulzió:víz arány	Tapadószilárdság N/mm ²	
		emulziós	etalon
1:1	1:3	1.67	-
1:2	1:1	1.87	0.85
1:2	1:2	1.64	0.85
1:3	1:1	2.26	0.96
1:3	1:2	1.87	0.96

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A szakma területére vonatkozó általános védő- és higiéniai intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget nem veszélyezteti. Munkavégzés közben védőkesztyű, zárt védőruha, ill. védőszemüveg használata javasolt.

Tűzvesélyességi osztály: Nem tűzvesélyes

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A keverék a hatályos rendelet szerint veszélyesként nem osztályozott.

A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

Kiömlése esetén folyadékmegekötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

Tilos a készítmény maradékát, a vele szennyezett hulladékot, csomagolóanyagot, élővízbe, csatornába, talajba juttatni!

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH208 -1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, valamint -5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; (etiléndioxi)dimetanol; 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka kikeményedés után, a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerint, veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető. EWC-kód: 17 09 04. Ártalmatlanítása ennek megfelelően történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 5 kg műanyag kannában, 50 kg műanyag ballonban kerül forgalomba

Tárolás: Eredeti csomagolásban, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, sugárzó hőtől védett, zárt helyen.

FAGYVESZÉLYES!

Szavatossági idő: Az előírt tárolási körülmények között, a gyártástól számított 12 hónapig.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VIZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.