

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

BETONLAKK

építőipari lakk

UFI: UQKC-3A8K-P40Q-CCT8

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A Betonlakk akrilgyanta alapú, vizes bázisú építőipari lakk. Fényes, jól tisztítható, korrózióvédő bevonatot ad. Benzin-, olaj- és zsírálló, gyorsan száradó és keményedő filmet képez. A bevonat jó kopásállósággal rendelkezik, jól ellenáll mosó- és tisztítószeres vegyi hatásainak.

Jól tapad a legkülönbözőbb építőipari felületeken: pl. beton, betony, azbesztcement, cement és műgyanta kötőanyagú bevonatok, fa stb.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Raktárak, csarnokok, garázsok beton felületeinek impregnálása, pormentesítése, tisztíthatóságának javítása.
- Padlódur és hasonló hézagmentes ipari padlók átvonása (vegyszerállóság, tisztíthatóság, felületi fényesség javítása).
- Előnyösen alkalmazható felfületek kopásállóságának és megjelenésének javítására is.
- Csapadéktól védett kültéri betonfelületek esztétikai megjelenésének javítására.

Nem alkalmazható

Beltérben olyan helyeken, ahol tartós vízhatásnak van kitéve a bevonat (pl. lakóházak vizes helyiségeiben, raktárakban, üzemcsarnokokban, ahol tartósan víztócsák alakulhatnak ki). Felhasználása nem javasolt kültérben, különösen nem vízszintes, vagy kis lejtésű felületeken.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lakk

Színe:	opálos, fehér
Sűrűség	kb. 1020 kg/m ³
Szárazanyag-tartalom	29-31 tömeg %
VOC tartalom (A/i)	max. 140 g/l
pH	8-9

Kikeményedett bevonat

Megjelenés	fényes, átlátszó
Száradási idő (20-25 °C)	20 perc
Igénybe vehető (20-25 °C)	24 óra
Alkalmazási hőmérséklet	+6 - +40 C°

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÜLT ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDŰL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

Vegyszerállóság

	kiváló	jó	gyenge
Benzin		+	
Olaj	+		
Sósav 10%		+	
Kénsav 10%		+	
Ecetsav 10%			+
NaOH 10%	+		

FELHASZNÁLÁS

Az alapfelület megfelelő szilárdságú, laza részekről és mindennemű szennyeződéstől mentes legyen. Különös gondossággal távolítsuk el a felületen lévő ill. az ott erősebben megtapadt porréteget.

A felület megtisztítása után a beton- és egyéb porózus építőipari felületeket kezeljük mélyalapozóval (pl. Soripon alapozó, Akropon alapozó, Vliesin fixatív).

A terméket ecsettel, hengerrel hordjuk fel legalább két rétegben. A termék az első réteg felhordásakor 10-15 % vízzel hígítható. A munkaeszközök száradás előtt vízzel tisztíthatók.

Anyagszükséglet: 0,10-0,25 kg/m²; (1-2,5 dl /m²).

A bevonat élettartamát a felhordott anyagmennyiség és az igénybevétel mértéke határozza meg, de szükség esetén egyszerűen, felmosás utáni egyszeri átkenéssel a lakkréteg felújítható.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Felhasználása során a vegyi-anyagokkal történő munkavégzésre általánosan érvényes higiéniai követelményeket kell betartani.

Vizes-diszperziós, környezetkímélő termék. A bőrre került készítményt bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

Tűzvédelmi szempontból különleges kezelést nem igényel, nem tűzveszélyes.

Veszélyt meghatározó összetevők:

-1,2-benzizotiazol-3(2H)-on;

-5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke.

GHS07



FIGYELEM

Figyelmeztető H-mondat:

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő vízzel.

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően, hulladéklerakóban. Szermaradék EWC-kód: 08 01 11*.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; (etiléndioxi)dimetanol; 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,

SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.

A felhasználásra alkalmatlan és felesleges maradékot tilos élővízbe, ill. csatornába önteni.

A Betonlakk kiömlése esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészporszór) itassuk fel.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka kikeményedés után, veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető. EWC-kód: 17 09 04. Ártalmatlanítása ennek megfelelően, hulladékkezelőben történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 1 literes műanyag flakonban, 5 literes műanyag kannában kerül forgalomba.

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, fedett hűvös helyen, +5 °C fölötti hőmérsékleten.

Fagyveszélyes termék!

Szavatosság: Előírt tárolás esetén a gyártástól számított 12 hónapig.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak,

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,

TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,

SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.