

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

KEMIKÁL ÖKO - kültéri mészfesték

vízlepergető, mészbázisú falfesték

UFI: 3DX1-SWR1-0304-K0KC

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Nagyfinomságú oltott mész és műanyag diszperzió kötőanyagú festék, mely válogatott minőségű töltőanyagainak köszönhetően nagy fehérségű, szilikonos adalékanyaga pedig vízlepergetővé teszi.

ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK

- Oldószermentes, biocidmentes, vízzel hígítható, környezetkímélő nagy fehérségű festék
- Kiváló páraáteresztő-képességű öntisztuló bevonat
- Szilikon adalék tartalma miatt a festett felület víztaszító hatású
- Időjárásálló és lúgálló színezőpasztával 2-3%-ban színezhető
- Könnyen feldolgozható ecsettel és hengerrel

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A festék alkalmas kültéri, új, legalább 28 napos- vagy régi mész- és mészcementes vakolatok betonfelületek festésére. Kül-és beltérben egyaránt használható.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín	fehér
Szag	enyhe, jellegzetes
Sűrűség	1300-1400 kg/m ³
pH	≥ 12
Szárazanyag tartalom	50 ± 2 tömeg %
Száradási idő (20 °C-on)	kb. 4 óra
Átfesthetőség (20 °C-on)	kb. 4-6 óra
Kiadósság	kb.8 m ² /liter 2 rétegben
Javasolt rétegszám	2-3 réteg
VOC tartalom(A/c)	max. 30 g/l

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÜLT ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

FELHASZNÁLÁS

Az alap szilárd, szennyeződésektől (olaj, zsálueválasztó, festékmaradványok) mentes és szívóképes legyen.

A vakolatjavítást, amennyiben szükséges, az eredeti felülethez hasonló szívóképességű anyaggal kell végezni. Az eltérő szívóképességű felület a színezett mészfesték felhordása esetén foltosodást eredményezhet.

A festést tűző napsütésben és esőben nem szabad végezni. A levegő, illetve az alapfelület hőmérséklete min. +5°C és max. +30°C legyen.

A termék alapos felkeverés után ecsettel és hengerrel hordható fel. Az első rétegnél 10-15%, a második rétegnél 5-10% vízzel való hígítás javasolt.

A két réteg felhordása között min.4-6 óra száradási időt kell biztosítani.

A festék színezésére használt színezőpasztát először kis mennyiségű vízzel, majd kis mennyiségű festékkel kell összekeverni. Az így előkészített színezőpasztát kell alapos keverés mellett a festékhez adni. A színezékekkel összekevert festéket tárolni nem ajánlatos.

A munkaeszközök a festék száradása előtt vízzel tisztíthatók.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A szakma területére vonatkozó általános védő- és higiéniai intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget nem veszélyezteti.

Tűzvesélyesség: Nem tűzvesélyes osztályba sorolt.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Veszélyt meghatározó összetevő:

9,5-10,5 tömeg % kalcium-hidroxid.

GHS05



VESZÉLY

Figyelmeztető H-mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően.

A terméket kiömlés estén folyadékmegkötő anyaggal (homok, fűrészpor) itassuk fel. A festékmaradékot élővízbe vagy csatornába önteni tilos!!

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.

A készítmény feleslegessé, ill. felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka veszélyes hulladékként kezelendő: EWC-kód: 08 01 11*

Megnevezés: szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagot tartalmazó festék- vagy lakk- hulladékok.

A KEMIKÁL ÖKO mészfesték, kikeményedés után veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető. EWC-kód: 17 09 04.

Ártalmatlanítása veszélyes hulladék lerakóban történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás: 5liter műanyag vödörben; 14 liter műanyag vödörben

Tárolás: fedett, hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten.

A termék FAGYVESZÉLYES!

Szavatossági idő: eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás esetén, a gyártástól számított 12 hónap.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,

SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VIZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.