

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

ProAkril

kiváló minőségű akril homlokzatfesték

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Prémium minőségű diszperziós fehér homlokzatfesték. Vizes diszperziós műgyanta kötőanyagot, fehér pigmentet, töltőanyagot és egyéb adalékanyagokat tartalmaz. A megfelelő időjárás-állóság elérése érdekében a terméket két rétegben kell felhordani. Így kiváló fedőképességű, jó páraáteresztő, kopásálló és időjárásálló tulajdonságokkal rendelkező bevonatot kapunk. Diszperziós festékhez való színező pasztákkal színezhető, max. 3-5 %-ban, a pasztán lévő leírás szerint..

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmazható épületek külső homlokzatán régi és új beton, mész- és cementvakolat felületek festésére, díszítő bevonatok kialakítására.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	fehér
Szag:	enyhe jellegzetes
Sűrűség (23°C-on):	1450-1550 kg/m ³
VOC tartalom (A/c)	max. 40 g/l
pH:	8,0-9,0
Nemillóanyag-tartalom (120°C-on 2 óra)	60,0 - 65,0 %

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Az alapfelületnek megfelelő szilárdságúnak és mindenféle szennyeződéstől (zsír, olaj, korom, por...stb.) mentesnek kell lennie. Kültéri vakolat legalább Hvh 10 minőségű legyen. A laza, málló rétegeket előzetesen el kell távolítani, az esetleges vakolathibákat ki kell javítani. Ha szükséges, a homlokzat felületét kültéri glettanyaggal ki lehet egyenlíteni. Festés előtt a porózus, erősen nedvszívó felületeknél mélyalapozó (pl. Mesteralapozó 1:4) alkalmazása javasolt.

A ProAkril felhordása mészbázisú bevonatokra nem javasolt, mert azok tapadószilárdsága sokkal kisebb. Az ilyen bevonatokat kaparással, csiszolással előzetesen el kell távolítani.

Felhordás: A ProAkril felhordásához ajánlott eszközök: ecset, henger, szórópisztoly. A festék első rétegének felhordásakor max. 5% vízzel hígítható, a második réteget hígítás nélkül kell felhordani. A két réteg felhordása között (hőmérséklettől, páratartalomtól függően) legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. Az elkészült bevonatot csapó esőtől 24 órán keresztül védeni kell!!

A színezett termék színhatását, a kiválasztott szín megfelelőségét célszerű először próbafelületen ellenőrizni.

Felhordási hőmérséklet: +5 - +30 °C között. Fagyveszélyes időszakban ne használjuk a terméket.

A munkaeszközök a festék száradása előtt vízzel tisztíthatók.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJENÉSEIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGENYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

Kiadósság: kb. 7 m²/liter, rétegenként, sima felületen. Érdes felületen az anyagszükségletet próbafestéssel kell megállapítani.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A szakma területére vonatkozó általános védő- és higiéniai intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget nem veszélyezteti.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Vizes bázisú, környezetkímélő termék. A vonatkozó rendelet alapján nem minősül veszélyes készítménynek.

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; valamint 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

Munkavégzés közben védőkesztyű, zárt védőruha, ill. védőszemüveg használata javasolt. A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

Kiömlése esetén folyadékmegekötő anyaggal (pl. homok, fűrészpors) itassuk fel.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; (etiléndioxi)dimetanol; 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke.

A festékmareadékot tilos élővízbe, ill. csatornába önteni.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka kikeményedés után, veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető. EWC-kód: 17 09 04. Ártalmatlanítása ennek megfelelően történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás: 5 literes és 15 literes műanyag vödör

Tárolás: száraz, fedett helyen, +5 - +25°C hőmérsékleten.

A termék **FAGYVESZÉLYES!**

Szavatossági idő: eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás esetén, a gyártástól számított 24 hónap.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,

SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.