

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

VLIESIN

műgyanta bázisú homlokzatbevonat

UFI: NN7U-VSMU-P30A-0DES

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Habarc konzisztenciájú, szervesen töltőanyagokat és pigmenteket is tartalmazó, gyárilag, színekártyája szerint színezett vizes diszperziós homlokzatképző anyag. Megfelelő mennyiség rendelése esetén eltérő színekben is gyártható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Legalább Hvh 10 minőségű vakolattal ellátott, valamint beton felületek, előre gyártott betonelemek védő és díszítő felületképzésére alkalmas. A bevonat igen jó időjárásálló, kopásálló, hosszú élettartamú, repedésáthidaló képessége, fedőképessége kiváló. A Vliesin előnyösen alkalmazható régi homlokzatok felújítására is. A Vliesin önszabályzó mikroporozitású, vagyis száraz időben nyitott pórusú, ezáltal a felület lélegzését lehetővé teszi, csapóeső esetén viszont a felület mikropórusai záródnak, így a víz behatolását meggátolja.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín	fehér
Sűrűség	1100-1350 kg/m ³
Hígíthatóság max. 3%-ig	Vliesin Fixatív: víz = 1:3 elegyével
Száradási idő	1. fokozat max. 1 óra
	7. fokozat max. 6 óra
pH	8-9
VOC (A/c)	max. 40 g/l

A megkötött Vliesin-bevonat jellemzői

Tapadószilárdság -betonon	0,5-0,6 MPa
- vakolt felületen	0,8-0,9 MPa
Páradiffúziós ellenállás	kb. 5×10^6 m ² sPa/g
Vízállóság (24 óra)	vízálló
Fagyállóság (25 ciklus)	fagyálló
Fényállóság (UV)	fényálló

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDŰL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

FELHASZNÁLÁS

Felületelőkészítés, alapozás

A Vliesin felhasználása előtt a bevonni kívánt felületeket a felület minőségétől függően alapozni kell. Beton, vagy hibátlan vakolt felületek esetén az alapozást Vliesin Fixatív:víz=1:3 arányú elegyével kell végezni (1 rész Fixatívhoz 3 rész vizet adni).

Anyagszükséglet: 0,06-0,12 kg Vliesin Fixatív/m²

A Vliesin Fixatív felhordható ecsettel, kefével vagy szórógéppel. Ha a felületeken korábban is műanyag diszperziós festék volt és csak esztétikai okok miatt kell átfesteni, akkor az alapozó használata szükségtelen, de a régi festékbevonat alatti vakolat megfelelő minősége (tapadása, szilárdsága) ebben az esetben is követelmény.

Bevonatkészítés, anyagszükséglet

A Vliesin légszáras alapfelületre hordható fel. A felületnek és a léghőmérsékletnek legalább +5 °C-nak kell lennie, a relatív légnedvesség 80% lehet. **A festéket csak egy rétegben kell felhordani, 0,8-0,9 kg/m² fajlagos anyagfelhasználással, mely 0,6 mm nedves rétegvastagságú bevonatnak felel meg.** A felhordást korongecsettel, teddyhengerrel, valamint gépi szórással egyaránt el lehet végezni.

Egybefüggő nagy felületek esetén célszerű gépi berendezés használata. Airless berendezéssel NEM szórható! Maximális higíthatóság a táblázatban megadott módon 3%, ez azt jelenti, hogy sűrű, nagy viszkozitású állapotban kell felhordani.

A szerszámok - a Vliesin megkötése előtt - vízzel tisztíthatók.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELLEM

Felhasználása során a vegyi-anyagokkal történő munkavégzésre általánosan érvényes higiéniai követelményeket kell betartani.

Műgyanta kötésű, homogén diszperziós folyadék. A bőrre került készítményt bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átmedvesedett ruházatot cseréljük le.

Tűzvédelmi szempontból különleges kezelést nem igényel, nem tűzveszélyes.

Veszélyt meghatározó összetevők:

-2-oktil-2H-izotiazol-3-on;

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on;

-terbutrin;

- (etiléndioxi)dimetanol;

-2-metil-isotiazol-3(2H)-on;

-5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke;

GHS07



FIGYELEM

Figyelmeztető H-mondat:

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő vízzel.

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően, hulladéklerakóban. Szermaradék EWC-kód: 08 01 11*.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,

TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,

SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza:
2-oktil-2H-izotiazol-3-on; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; terbutrin; (etiléndioxi)dimetanol; 2-metil-isotiazol-3(2H)-on; -5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke;

A felhasználásra alkalmatlan és felesleges maradékot tilos élővízbe, ill. csatornába önteni.

A Vliesin kiömlése esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka kikeményedés után, veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető. EWC-kód: 17 09 04. Ártalmatlanítása ennek megfelelően, hulladék lerakóban történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 4 liter, 18 liter műanyag vödörben

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, fedett hűvös helyen, +5 °C fölötti hőmérsékleten.

Fagyveszélyes termék!

Szavatosság: Előírt tárolás esetén a gyártástól számított min. 24 hónapig.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak,

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.