

## Bornit®-S

- kenhető bitumenes bevonóanyag -

Termékismertető: 2020. november 12.

### Alkalmazási területek

A BORNIT®-S mélyen beszívódó és jó fedőképességű bitumen-oldat. Megvédi a beton-, téglá- és vakolt felületeket a talajnedvességtől és alkalmas régi tetők felújításához. Beton-, téglá- és habarcsfelületeken a tapadás javítása érdekében *BORNIT®-H* alapozó alkalmazandó.

A BORNIT®-S jól tapad fára és fémre is. Nem alkalmas expandált és extrudált polisztirol felületeken, valamint bitumenes hullámlemezén történő használatra.

### Típus és jellemzők

A BORNIT®-S oldószert tartalmazó, kenhető és szórható, töltőanyagmentes, bitumen-bázisú bevonóanyag, amely hidegen feldolgozható.

### Előnyök

- egy rétegben is jó fedőképességű
- alkalmazása egyszerű, felhasználásra kész
- számos felhasználási lehetősége következtében széleskörűen alkalmazható
- jó tapadási tulajdonságokkal bír
- gazdaságos és költségtakarékos, mert kevés eszközre, anyagra és munkaráfordításra van szükség

### Alapfelület

Az alap száraz, tiszta és zsírmentes legyen. A laza, sérült beton- és vakolatrészeket, valamint a repedéseket és lyukakat előzetesen ki kell javítani. A *BORNIT®-S* tapad minden szokásos építőipari alapfelületre. Alapozóként *BORNIT®-H* alkalmazandó.

### Feldolgozás

A *BORNIT®-S* normál hőmérsékleten felmelegítés nélkül feldolgozható. A terméket **használat előtt fel kell keverni!** Az alkalmazási hőmérséklet (a környezeti hőmérséklete és a felület hőmérséklete) nem lehet +5°C alatti és +35°C feletti. A téli időszakban feldolgozás előtt szobahőmérsékleten kell tárolni. A *BORNIT®-S* ecsettel, bitumenkenő kefével vagy szóróberendezéssel hordható fel az alpra. Javasolt rétegfelépítés: egy réteg *BORNIT®-H* alapozó és két *BORNIT®-S* fedőréteg.

**Ne használja a terméket zárt térben!**

### Anyagszükséglet

Kb. 0,4 liter/m<sup>2</sup> rétegenként (javasolt 2 rétegben felhordani)

### Termékjellemzők röviden

Típus	bitumenes bevonóanyag
Alap	bitumen, oldószert
Oldószert	lakkbenzin
Szín	fekete
Sűrűség 20°C-on	0,93-0,95 g/cm <sup>3</sup>
Töltőanyag	nincs
Állag	közepesen viszkózus
Felhordás	hengerrel, kefével stb.
Tisztítás	BORNIT® MultiClean
Anyaghőmérséklet a feldolgozás során	min. +5°C, legfeljebb +35°C, de nem fagyérzékeny!
Tárolás	Közvetlen napfénytől védve tárolandó. A termék nem fagyérzékeny!
Tárolási idő	Eredeti, bontatlan csomagolásban 18 hónap.
ADR veszélyességi osztály	gyúlékony, folyékony anyag (Flam.Liq.3)
Üzemi biztonságról szóló rendelet szerint	gyúlékony
GISBAU termékkód	BBP 30
VOC tartalom	< 260 g/l

**Rendszertermékek**  
*BORNIT®-H*

**Tárolás**

Eredeti, bontatlan csomagolásban 18 hónapig tárolható. A termék nem fagyérzékeny!

**Egészség-, munka- és tűzvédelem**

A kezeléssel, biztonsággal és a környezettel kapcsolatos tájékoztatás az aktuális biztonsági adatlapon található.

**Szállítási kiszerelés**

5 literes vödör	75 darab/raklap
25 literes hobok	18 darab/raklap

**Hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztatás**

A göngyöleg újrahasznosítása csak teljesen üres állapotban lehetséges. Az anyagmaradékok az EWC-kód: 08 04 09\* (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, kötőanyagok hulladéka) szerint ártalmatlaníthatók.

**Megjegyzés**

A jelen adatlap a termékről kiadott minden korábbi műszaki információ helyébe lép, így azok érvényüket veszítik. Az adatokat az alkalmazástechnika legújabb állása szerint állítottuk össze. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy az építmény állapotától függően az adatlapban ajánlottól eltérő alkalmazási mód lehet szükséges. Amennyiben egyedi szerződésben nem történik ettől eltérő megállapodás, az adatlapban foglalt információk nem kötelező érvényűek, így nem minősülnek meghatározott terméktulajdonságnak. Fenntartjuk a jogot a jelen adatlapban foglalt információk mindenkorai módosítására! Javasoljuk, hogy az esetleges változásokról tájékozódjon honlapunkon a [www.bornit.de](http://www.bornit.de) címen.

Gyártó: BORNIT-Werk Aschenborn GmbH ·  
Reichenbacher Straße 117 · 08056 Zwickau · Telefon: +49 375 27 95 - 0  
[www.bornit.de](http://www.bornit.de) · [info@bornit.de](mailto:info@bornit.de)

Forgalmazó: KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.  
1097 Budapest, Tagló u. 11-13  
Telefon: +36 1 215-0446  
[www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) [info@kemikalrt.hu](mailto:info@kemikalrt.hu)

Sürgősségi telefon (ETTSZ): +36 80 201-199